

HSK保温シート調査表

株式会社 平成商行

月日	天候	気温(°C)	出荷時間	到着時間	荷卸時間	出荷温度	所要時間	荷卸温度	低下温度	品 種
2月5日	曇～雪	8	13:20	13:50	13:50	165	1:05	161	4	密粒 13mm
2月12日	曇	4	9:40	10:15	10:20	163	0:40	162	1	密粒 13mm
	"	4	12:20	12:55	14:15	165	1:55	163	2	"
	"	4	15:40	16:15	16:25	164	0:45	161	3	"
2月13日	曇～晴	4	8:05	9:05	9:10	165	1:05	163	2	粗密度 AS
	"	4	10:40	11:30	11:35	165	0:55	164	1	"
	"	4	13:30	14:20	14:30	164	1:00	164	0	"
2月14日	曇～晴	5	9:00	9:55	10:10	164	1:10	164	0	粗密度 AS
	"	5	11:25	12:10	12:15	165	1:00	163	2	"
	"	5	14:00	15:00	15:10	165	1:10	165	0	"
2月15日	雪～曇	0	9:20	10:15	10:20	165	1:00	165	0	密粒 20mm
	"	0	11:45	12:35	12:45	164	1:00	164	0	"
	"	0	15:20	16:10	16:15	163	0:55	163	0	"
2月22日	晴	5	13:05	13:30	13:50	163	0:45	162	1	密粒 13mm
	"	5	14:50	15:15	15:20	164	0:30	164	0	"
2月23日	曇	3	8:20	8:55	9:05	165	0:45	165	0	密粒 13mm
	"	3	10:30	11:05	11:25	163	0:55	163	0	"
2月24日	雪～曇	1	14:20	14:50	15:25	165	0:45	164	1	密粒 13mm
2月25日	曇	3	8:25	8:50	9:05	165	0:40	165	0	再生密粒 13mm
	"	3	10:15	10:40	10:45	164	0:30	164	0	"
	"	3	11:35	11:55	12:00	165	0:25	165	0	"
2月26日	曇	3	9:35	10:00	10:10	165	0:35	165	0	再生密粒 13mm
	"	3	11:30	12:00	13:45	164	2:15	162	2	"
	"	3	15:00	15:30	16:45	165	1:45	164	1	"
2月28日	晴	5	7:55	8:35	10:00	164	2:05	164	0	密粒 13mm
	"	5	15:10	15:35	15:45	165	0:35	165	0	再生密粒 13mm
2月29日	曇	4	8:40	9:15	11:45	165	3:05	161	4	密粒 13mm
	"	4	12:55	13:30	14:30	165	1:35	162	3	"
	"	4	15:45	16:15	18:00	165	2:15	160	5	"
3月2日	雪～曇	0	8:15	9:00	10:30	164	2:15	164	0	密粒 13mm
	"	0	12:15	13:00	14:00	165	1:45	160	5	"
	"	0	15:45	16:25	16:45	165	1:00	164	1	"
3月5日	晴～曇	5	15:30	15:55	16:10	165	0:30	164	1	密粒 13mm
3月6日	晴	5	9:30	9:55	10:05	165	0:35	165	0	粗密度 AS
	"	5	11:05	11:30	11:35	164	0:30	163	1	"
	"	5	12:30	12:55	13:00	165	0:30	164	1	"
	"	5	14:35	15:00	15:10	164	0:35	164	0	"
3月11日	曇	4	8:00	9:10	9:45	165	1:45	164	1	密粒 13mm
	"	4	11:30	12:35	12:55	164	1:25	164	0	"
	"	4	15:45	16:45	16:45	165	1:10	163	2	"
3月12日	晴～曇	4	8:10	8:35	9:00	165	0:50	164	0	密粒 13mm
	"	4	10:10	10:40	11:10	175	1:00	174	1	改良1型
	"	4	12:20	12:45	15:00	174	2:40	174	0	"
	"	4	15:55	16:20	16:25	175	0:30	174	1	"
3月15日	雨	2	8:15	9:30	10:20	166	2:05	162	4	密粒 13mm
3月21日	晴～曇	4	9:05	9:25	10:10	177	1:05	177	0	密粒 20mm
	"	4	12:30	12:45	12:55	176	0:25	176	0	改良1型
3月23日	曇	5	7:40	8:45	9:00	165	1:20	165	0	密粒 13mm
	"	5	10:30	11:40	11:40	164	1:10	164	0	"
	"	5	13:35	14:25	16:30	165	2:55	165	0	"
3月25日	曇	5	8:10	9:00	9:35	175	1:25	175	0	密粒 13mm
	"	5	11:15	12:10	13:05	175	1:50	174	1	改良1型
	"	5	14:25	15:35	15:40	177	0:55	177	0	"